

# Renco Tuđlası Press Testi

Renco Tuđlası ve normal kiremit tuđlası press makinası altında teste tabi tutulmuřtur Renco tuđlası 11.693 kg altında hafif deforme olurken, kiremit tuđlası 1.846 kg altında tamamen dađılmıřtır. Yapılan testin resimleri ařađıda grntleyebilirsiniz.









